

PET Mesh

(株)ヤマニ

規格表

(経モノフィラメント × 緯モノフィラメント)

| No. | 品番 Fabric No. | 密度 | 線径 | オープニング | 開口率 | 厚さ |
|-----|------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | Mesh count /inch | Diameter μm | Opening μm | Opening area % | Thickness μm |
| 1 | T50-70 | 50 | 70 | 438 | 115 | 115 |
| 2 | T70-70 | 70 | 70 | 293 | 126 | 126 |
| 3 | T80-70 | 80 | 70 | 248 | 126 | 126 |
| 4 | T90-70 | 90 | 70 | 212 | 118 | 118 |
| 5 | T100-70 | 100 | 70 | 184 | 118 | 118 |
| 6 | T100-55 | 100 | 55 | 199 | 94 | 94 |
| 7 | T120-55 | 120 | 55 | 157 | 55 | 94 |
| 8 | T100-47 | 100 | 47 | 207 | 73 | 80 |
| 9 | T120-47 | 120 | 47 | 165 | 61 | 80 |
| 10 | T135-47 | 135 | 47 | 141 | 56 | 76 |
| 11 | T150-47 | 150 | 47 | 122 | 52 | 76 |
| 12 | T160-47 | 160 | 47 | 112 | 50 | 76 |
| 13 | T180-47 | 180 | 47 | 94 | 44 | 76 |
| 14 | T200-47 | 200 | 47 | 80 | 40 | 73 |
| 15 | T225-47 | 225 | 47 | 66 | 34 | 73 |
| 16 | T230-40 | 230 | 40 | 70 | 40 | 60 |
| 17 | T250-40 | 250 | 40 | 62 | 37 | 60 |
| 18 | T270-35 | 270 | 35 | 59 | 39 | 55 |
| 19 | T300-35 | 300 | 35 | 50 | 35 | 55 |
| 20 | T350-31 | 350 | 31 | 43 | 35 | 47 |
| 21 | T380-31 | 380 | 31 | 37 | 30 | 47 |
| 22 | T420-27 | 420 | 27 | 33 | 30 | 41 |

* 本規格は全て平織りとなります

* オープニング、オープニングエリアはメッシュカウント・線径に基づく計算値となります

* 本規格は規格値であって保証値ではありません

* 本規格は改良などのために予告なく変更することがありますので、予め承知ください

* 貴社の規格に沿ったものをご希望の場合、ご相談ください